

CREPITO Granulés de Bois Palettes 72 sacs de 15kg

dimension **100x100x175cm** soit 12 couches de 6 sacs de granulés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ORIGINE	100% bois vierge	TAUX DE CENDRES	≤ 0,5 %
DURABILITÉ	≥ 98 %	QUALITÉ	Premium
PCI SUR BRUT ⁽¹⁾	4,7 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	≥ 650 kg.m-3
LONGUEURS	3,15 mm < Longueur < 40 mm	APPLICATION	Tout type d'appareil de chauffage aux granulés de bois
TAUX DE FINES	< 0,5 %	HUMIDITÉ	≤ 8 %
DIAMÈTRE	6 mm ±1	CONTRÔLE LABORATOIRE	CERIC

⁽¹⁾ Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kW/h dégagée par la combustion de 1kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

NORMES / CERTIFICATIONS



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CERIC

